



Den Braven Sealants

Technický list 02.20

Střešní bitumenový tmel

Výrobek Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi bitumenu. Vytváří trvale pevný, plastický spoj.

Vlastnosti

- Velmi snadná aplikace;
- Výborná odolnost při deformaci podkladu;
- Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech;
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály i v kombinaci savý-nesavý;

Použití

- Lepení živičných střešních krytin;
- Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátování;
- Tmelení a těsnění zakončovacích profilů, oplechování komínů atik a pod;
- Lepení izolačních polyuret. panelů na podklady z pozinkovaného trapézového plechu;

Barva Černá;
Balení Kartuše 310ml, salám 550ml, kbelík 5kg;

Technické údaje

Základ		bitumeny	
Konzistence		tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,3	
Sušina	%	85	
Tepelná odolnost	°C	-20 / + 70	(po vytvrzení)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Tvorba povrchové slupky	min	15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stěkavost	mm	< 3	(dle ISO 7390)
Úplné vytvrzení	týdny	1-2	(v závislosti na klimatických podmínkách)
Trvanlivost	měsíce	16	(při teplotách od +5°C < +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9	(pro spáru 4 x 6 mm)
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	8,6	(pro spáru 6 x 6 mm)
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	6,4	(pro spáru 8 x 6 mm)
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	2,6	(pro spáru 12 x 10 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP a teflon.

Pokyny Při použití nutno zamezit min. 2 hod. po aplikaci styku s vodou (děšť).

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Čištění Materiál : líc, MEK / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní údajový list 02.20». , Při práci dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit. Pracovat v dobře větraném pracovišti.

Aktualizace Aktualizováno dne 10.01.2005

Vyhotovil: L Kousal 7.11. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz