

Profi Haftmörtel 0,6 mm (1,2 mm)

Spotřeba:	5 kg/m ² /3 mm
Složení:	portlandský cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady.
Zrnitost:	zrno 0 – 0,6 mm (0- 1,2 mm)
Norma:	ČSN 722430
Pevnost:	v tahu za ohybu min. 2,0 MPa
Přidržitost k podkladu:	při tloušťce 3 mm min. 0,5 MPa

Zpracování

Podklad:

Musí být soudržný a bez prachu. Nesmí být mastný a nadměrně vlhký.

Míchání:

V běžných typech míchaček, průběžné míchače nebo ručně. Spotřeba vody cca 6 l na pytel. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Nanášení:

Na příslušný podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvě. Při použití jako spojovací vrstvy mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva vodorovně zdrsní ocelovou špachtlí se zuby. Před nanášením další vrstvy omítky je třeba Profi Haftmörtel nechat cca 1 den vyzrát. Při použití jako konečná omítková vrstvička na hladký beton se po zavadnutí Profi Haftmörtel zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem.

Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Výrobek



Charakteristika

Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu. Je vyráběn o zrnitosti do 0,6 mm nebo 1,2 mm.

Použití

Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton) a vápenocementovými omítkami. Může být použita i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou Profi Klebepachtel. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potencionálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

30 kg - pytel
1260 kg - paleta (42 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby