

Profi V35 Klebespachtel

Spotřeba:

Složení:

Zrnitost:

Pevnost:

Zpracování

Míchání:

Suchá směs se smísí s vodou (na 25 kg pytel cca 6 l vody) a promíchá se buď ručně, nebo elektrickou ruční míchačkou s vrtulí na konzistenci vhodnou pro lepení (tužší) nebo stěrkování (řidší). Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Lepení:

Pro lepení se lepicí malta nanese na desku tepelného izolantu v tloušťce podle charakteru podkladu a deska se přitlačí na obkládaný povrch.

Stěrkování:

Na desky nalepeného izolantu nanášíme vrstvičku v tloušťce cca 3 mm, která je následně opatřena výztužnou tkaninou, a pak se hladítkem upraví její povrch do hladka. Po vytvrdnutí (7 až 10 dnů) pak tato vrstva slouží jako podklad pro konečnou úpravu probarvenou omítkou. Jako konečnou úpravu lze použít rovněž maltu Profi Haftmörtel opatřenou fasádním nátěrem.

Přídržnost k podkladu:

beton při tl. 3 mm min. 0,6 MPa
tepelný izolant při tl. 3 mm min. 0,1 MPa

Upozornění:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5°C nebo při extrémně vysokých teplotách. První dny po nanesení chránit povrch před silným větrem a přímým slunečním zářením.

Výrobek



Charakteristika

Lepicí malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů (např. polystyrenem).

Použití

Používá se při realizaci zateplení fasád s polystyrenem ETICS nebo obdobnými izolanty jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

25 kg - pytel
1200 kg - paleta (48 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby