

Profi Klebepachtel E

Spotřeba:	lepení: cca 4 až 6 kg/m ² stěrkování: cca 3 až 5 kg/m ²
Složení:	vápencová drť, cement, přísady
Zrnitost:	zrno 0-0,6 mm
Normy:	certifikováno dle ETAG 004

Kvalita a spolehlivost -
stavte s námi

Výrobek



Použití

Lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem (např. polystyrenem). Součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému ETICS dle ETAG 004.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost a pružnost, dobrá přilnavost k podkladu.

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, bez zbytků staré omítky, nosný a pevný. Hrubé nerovnosti se musí předem vyrovnat. V případě vyrovnání je potřeba dodržet minimální dobu zrání (1den na 1mm tloušťky).

Míchání:

Suchá směs se smísí s vodou (na 25 kg pytel cca 6 l vody) a promíchá se buď ručně, nebo elektrickou ruční míchačkou s vrtulí na konzistenci vhodnou pro lepení (tužší) nebo stěrkování (řidší). Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Spotřeba vody:

Na 1 pytel potřebujete cca 6 l čisté vody.

Technika zpracování:

Lepení: pro lepení se lepicí malta nanese na desku tepelného izolantu v tloušťce podle charakteru podkladu a deska se přitlačí na obkládaný povrch.

Stěrkování: Na desky nalepeného izolantu nanášíme vrstvičku v tloušťce cca 3 mm, která je následně opatřena výztužnou tkaninou, a pak se hladítkem upraví její povrch do hladka. Po vytvrdnutí (7 až 10 dnů) pak tato vrstva slouží jako podklad pro konečnou úpravu probarvenou omítkou. Jako konečnou úpravu lze použít rovněž maltu Profi Haftmörtel opatřenou fasádním nátěrem.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5°C (okolní vzduch/materiál/podklad) nebo při extrémně vysokých teplotách. První dny po nanesení chránit povrch před silným větrem a přímým slunečním zářením.

Zpracování odpadu:

Nelikvidovat s domácím odpadem, ale ve sběrném místě zvláštních odpadů. Zabránit úniku do kanalizace nebo vodního zdroje.

Záruka kvality:

Produkt podléhá přísné kontrole ve vlastní laboratoři i ve státní autorizované zkušebně.

Skladování:

Skladovatelnost v originálním balení min. 6 měsíců.

Balení:

25 kg pytel / paleta 1200 kg.

PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Vídeňská 113c, 619 00 Brno
tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, e-mail: info@profiambau.cz

Datum aktualizace 1.2.2009. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.
Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce (www.profiambau.cz).

Profi
stavební hmoty
www.profiambau.cz